



# ZOLFO OLEATO 1% + SILICE 0.3%

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Composizione : Zolfo elementare macinato trattato con olio e silice

## CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Titolo	% S	> 98
Olio	%	1 ± 0.2
Perdita in peso a 100°C	%	< 0.2
Ceneri	%	< 0.4
Acidità	% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	< 0.1
Residuo a 45 µm	%	< 20
Residuo a 90 µm	%	< 2
Residuo a 180 µm	%	< 0.01

I valori si intendono determinati secondo i nostri metodi di analisi.

## IMBALLI

Sacchi 20 e 25 kg.  
Sacconi di varia capacità a richiesta.

## USI PRINCIPALI

Nell'industria della gomma come agente vulcanizzante.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

LA NOSTRA SOCIETÀ É A DISPOSIZIONE PER FORNIRE OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE NON RIPORTATA NELLA PRESENTE SCHEDA

ZUOSI 1 (0922) I